



Caratteristiche tecniche	Valori tipici	Norma applicata
Viscosità dinamica a 160°C	> 700 mPa.s	UNI EN 13302
Penetrazione a 25°C	25 – 55 dtrm	UNI EN 1426
Punto di rammollimento	> 75 °C	UNI EN 1427
Punto di infiammabilità	> 170 °C	EN 57555 ASTM D2028
Densità a 25°C	850 kg/m ³	EN ISO 3688

Temperature di stoccaggio e di miscelazione	
Temperatura di stoccaggio	Temperatura ambiente
Temperatura di miscelazione	190 °C

Presentazione del prodotto	
Colore	Trasparente
Forma	Chip: 10 x 10 x 3 mm circa
Imballo	Sacchini PE da 20 kg

[illegible]